

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	中轅 1 号甚精汤固体饮料复合膜	检测日期	2022 年 6 月 13 日
批号	2205175	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南中轅医馆管理有限公司 <i>单记 PE 试件</i>		
起封温度 128 度	横: 37.77N/15mm 纵: 36.99N/15mm	热封强度	横: 43.46N/15mm 纵: 45.70N/15mm
内层剥离力	横: 6.87N/15mm 纵: 5.77N/15mm	摩擦系数	内对内 0.120 内对钢 0.118
溶残	1.16mg/m2		

产品名称	中轅 5 号百苓汤固体饮料复合膜	检测日期	2022 年 6 月 13 日
批号	2205176	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南中轅医馆管理有限公司 <i>单记 PE 试件</i>		
起封温度 128 度	横: 38.12N/15mm 纵: 37.58N/15mm	热封强度	横: 42.55N/15mm 纵: 42.13N/15mm
内层剥离力	横: 7.17N/15mm 纵: 6.61N/15mm	摩擦系数	内对内 0.122 内对钢 0.140
溶残	0.65mg/m2		

批准:

陈建

审核:

李大为



扫描全能王 创建