



东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

文件编号：JX-QP(WI)-16-03

客户：HLYYF			(样品1)		规格 高温蒸煮易揭PE 70*725MM											
检验项目			标准值	允许偏差范围	检验结果			检验方法								
宽度 (mm)			725	+3	727			GB/T 6673-2001								
厚度 (um)			70	±5%	71			GB/T 6672-2001								
晶点			无	无	/			GB/T 4456-2008								
杂质			无	无	/											
润湿张力mN/m			38	≥38	42			GB/T 14216-2008								
摩擦系数			≤0.22	动：0.15	静：0.15			GB/T 10006-1988								
拉伸强度	纵向	Mpa	≥12		18			GB/T 1040.3-2006								
	横向	Mpa	≥12		25											
断裂伸长率	纵向%		≥200		430											
	横向%		≥300		640											
热封	温度		108	110	112	114	Pression 0.3Mpa. TinelS									
	N	≥2.8	2.0	4	7	8										
热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度 (N/15MM)、(非对非) 上下各垫一层PET薄膜 <table><caption>热封曲线图数据 (系列2)</caption><tr><th>样品</th><th>热封强度 (N/15MM)</th></tr><tr><td>1</td><td>7.5</td></tr><tr><td>2</td><td>7.8</td></tr><tr><td>3</td><td>8.2</td></tr></table>									样品	热封强度 (N/15MM)	1	7.5	2	7.8	3	8.2
样品	热封强度 (N/15MM)															
1	7.5															
2	7.8															
3	8.2															
备 注:		电晕面 (内)														
检验结论:		合格														

检验员：李桂霞

日期：2023-4-27

审 核：肖平

公司印章：



