

	原材料薄膜检验报告单		
	文件编号：YYF/JL/ZL(ZK)/066		
	版本号：B/0	第 1 页 共 1 页	



原材料薄膜检验报告单

基本信息						
品 名		低温自动包PE（样品）		到货日期		2022-04-01
规格		1155*50		报告日期		2022-04-01
用途				生产厂家		湖北卓凡中天包装材料 有限公司
数量		35.2kg		批号		N/A
检验依据		YYF/JS(YL)/ZL(ZK)/007				
检测项目				结果		判定
项目		技术要求				
外观		不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵		通过		合格
宽度		±5		+8		不合格
厚度极限偏差		±10%		+10.00		合格
厚度平均偏差		±8%		+2.80		合格
10个点厚度		50 50 53 55 52 50 51 50 52 50				
端面整齐度		±2		0.5		合格
纸芯端部		不得出现凹陷或崩口		通过		合格
摩擦系数（非电晕面/非电晕面）		< 0.25		0.124		合格
热封起始温度（非处里面之间）/℃		< 118		109		合格
湿润张力/（mN/m）		> 38		38		合格
拉伸强度/MPa		横向>11		11.87		合格
		纵向>11		16.14		合格
断裂标称应变%		横向>150		1052.92		合格
		纵向>150		863.3		合格
结 论		经检测，该批产品上述指标均符合要求，判定为合格产品。				
批准：		陈建	审核：	曾焰	检验：	陈雯