

湖南怡永丰包装印务有限公司  
半成品检验报告单

|            |                                |               |                                            |
|------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 产品名称       | 龙牡壮骨颗粒 5 克 714mm               | 检测日期          | 2022 年 4 月 16 日                            |
| 批号         | DY220406                       | 结构            | PET12/AL7/PE60                             |
| 客户名称       | 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司              |               |                                            |
| 原辅材料       | 低温自动包 PE 735*60 江门华龙           |               |                                            |
| 起封温度 125 度 | 横：36.69N/15mm<br>纵：37.54N/15mm | 热封强度<br>135 度 | 横：40.59N/15mm<br>纵：44.95N/15mm             |
| 内层剥离力      | 横：7.43N/15mm<br>纵：6.79N/15mm   | 摩擦系数          | 内对内 0.122 内对钢 0.169<br>外对外 0.199 外对钢 0.150 |

|            |                                |               |                                            |
|------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 产品名称       | 龙牡壮骨颗粒 5 克 714mm               | 检测日期          | 2022 年 4 月 16 日                            |
| 批号         | DY220407                       | 结构            | PET12/AL7/PE60                             |
| 客户名称       | 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司              |               |                                            |
| 原辅材料       | 低温自动包 PE 735*60 合肥美邦           |               |                                            |
| 起封温度 128 度 | 横：33.30N/15mm<br>纵：35.40N/15mm | 热封强度<br>135 度 | 横：39.92N/15mm<br>纵：34.53N/15mm             |
| 内层剥离力      | 横：7.81N/15mm<br>纵：8.21N/15mm   | 摩擦系数          | 内对内 0.116 内对钢 0.173<br>外对外 0.205 外对钢 0.106 |

|            |                                |               |                                            |
|------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 产品名称       | 龙牡壮骨颗粒 5 克 714mm               | 检测日期          | 2022 年 4 月 16 日                            |
| 批号         | DY220408                       | 结构            | PET12/AL7/PE60                             |
| 客户名称       | 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司              |               |                                            |
| 原辅材料       | 低温自动包 PE 735*60 卓凡中天           |               |                                            |
| 起封温度 125 度 | 横：34.54N/15mm<br>纵：36.72N/15mm | 热封强度<br>135 度 | 横：48.77N/15mm<br>纵：40.35N/15mm             |
| 内层剥离力      | 横：8.00N/15mm<br>纵：8.31N/15mm   | 摩擦系数          | 内对内 0.091 内对钢 0.106<br>外对外 0.222 外对钢 0.167 |

批准：



审核：



检验：

