

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (3贴)	检测日期	2022年4月19日
批号	2203119	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司		
原辅材料	8262A 第二次试样		
起封温度 140 度	横: 41.22N/15mm 纵: 43.20N/15mm	热封强度	横: 45.69N/15mm 纵: 46.25N/15mm
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.084
溶残	4.77mg/m2 丙酮 1.29 2号 1.8 7号 0.99 2号 0.5		

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (3贴)	检测日期	2022年4月19日
批号	2203119	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司		
原辅材料	8262 -1		
起封温度 140 度	横: 44.40N/15mm 纵: 45.63N/15mm	热封强度	横: 51.28N/15mm 纵: 47.42N/15mm
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.092
溶残	4.99mg/m2 丙酮 1.1 2号 1.26 7号 2.19 2号 0.26		

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (3贴)	检测日期	2022年4月19日
批号	2203119	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司		
原辅材料	8262A -2		
起封温度 140 度	横: 43.36N/15mm 纵: 45.90N/15mm	热封强度	横: 50.48N/15mm 纵: 48.76N/15mm
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.069
溶残	6.56mg/m2 2号 3.3 丙酮 1.2 7号 1.5 2号 0.36		

批准:

审核:

