

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	头孢克肟颗粒复合膜 (12 袋)	检测日期	2022 年 4 月 22 日
批号	2203174	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	康普药业股份有限公司		
原辅材料	合肥美邦低温自动 PE1155*50		
起封温度 125 度	横: 35.66N/15mm 纵: 37.87N/15mm	热封强度	横: 41.26N/15mm 纵: 41.61N/15mm
内层剥离力	横: 6.64N/15mm 纵: 6.46N/15mm	摩擦系数	内对内 0.113 内对钢 0.154

产品名称	头孢克肟颗粒复合膜 (12 袋)	检测日期	2022 年 4 月 22 日
批号	2203174	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	康普药业股份有限公司		
原辅材料	卓凡中天低温自动 PE1155*50		
起封温度 125 度	横: 37.01N/15mm 纵: 37.58N/15mm	热封强度	横: 47.91N/15mm 纵: 44.12N/15mm
内层剥离力	横: 7.57N/15mm 纵: 6.29N/15mm	摩擦系数	内对内 0.137 内对钢 0.149

产品名称	头孢克肟颗粒复合膜 (12 袋)	检测日期	2022 年 4 月 22 日
批号	2203174	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	康普药业股份有限公司		
原辅材料	华龙 低温自动 PE1155*50		
起封温度 128 度	横: 38.46N/15mm 纵: 38.87N/15mm	热封强度	横: 41.22N/15mm 纵: 46.55N/15mm
内层剥离力	横: 6.23N/15mm 纵: 5.69N/15mm	摩擦系数	内对内 0.139 内对钢 0.115

批准:



审核:



