


湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	头孢克肟颗粒复合膜(12袋)	检测日期	2022年4月29日
批号	2203174	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	康普药业股份有限公司		
原辅材料	通利 低温自动 PE1155*50 2#卷表		
起封温度 127 度	横: 36.88N/15mm 纵: 37.41N/15mm	热封强度	横: 39.89N/15mm 纵: 38.29N/15mm
内层剥离力	横: 5.29N/15mm 纵: 5.05N/15mm	摩擦系数	内对内 0.085 内对钢 0.115


产品名称	头孢克肟颗粒复合膜(12袋)	检测日期	2022年4月29日
批号	2203174	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	康普药业股份有限公司		
原辅材料	通利 低温自动 PE1155*50 1#卷表		
起封温度 127 度	横: 36.63N/15mm 纵: 35.44N/15mm	热封强度	横: 34.87N/15mm 纵: 40.23N/15mm
内层剥离力	横: 5.69N/15mm 纵: 4.83N/15mm	摩擦系数	内对内 0.087 内对钢 0.094

产品名称	头孢克肟颗粒复合膜(12袋)	检测日期	2022年4月29日
批号	2203174	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	康普药业股份有限公司		
原辅材料	通利 低温自动 PE1155*50 1#卷底		
起封温度 126 度	横: 37.40N/15mm 纵: 37.56N/15mm	热封强度	横: 38.51N/15mm 纵: 45.36N/15mm
内层剥离力	横: 6.14N/15mm 纵: 6.28N/15mm	摩擦系数	内对内 0.102 内对钢 0.098

批准:



审核:



检验:



湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	头孢克肟颗粒复合膜 (12 袋)	检测日期	2022 年 4 月 29 日
批号	2203174	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	康普药业股份有限公司		
原辅材料	通利 低温自动 PE1155*50 1#中间		
起封温度 126 度	横: 35.99N/15mm 纵: 35.43N/15mm	热封强度	横: 38.17N/15mm 纵: 39.58N/15mm
内层剥离力	横: 5.90N/15mm 纵: 5.62N/15mm	摩擦系数	内对内 0.120 内对钢 0.171

产品名称	头孢克肟颗粒复合膜 (12 袋)	检测日期	2022 年 4 月 29 日
批号	2203174	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	康普药业股份有限公司		
原辅材料	通利 低温自动 PE1155*50 2#中间		
起封温度 126 度	横: 36.05N/15mm 纵: 36.36N/15mm	热封强度	横: 36.79N/15mm 纵: 42.39N/15mm
内层剥离力	横: 6.83N/15mm 纵: 4.97N/15mm	摩擦系数	内对内' 0.115 内对钢 0.101

产品名称	头孢克肟颗粒复合膜 (12 袋)	检测日期	2022 年 4 月 29 日
批号	2203174	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	康普药业股份有限公司		
原辅材料	通利 低温自动 PE1155*50 2#卷底		
起封温度 126 度	横: 37.13N/15mm 纵: 37.04N/15mm	热封强度	横: 39.24N/15mm 纵: 38.74N/15mm
内层剥离力	横: 6.98N/15mm 纵: 5.95N/15mm	摩擦系数	内对内 0.104 内对钢 0.090

批准:



审核:



检验:



湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单


产品名称	头孢克肟颗粒复合膜(12袋)	检测日期	2022年4月29日
批号	2203174	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	康普药业股份有限公司		
原辅材料	通利 低温自动 PE1155*50 1#		
起封温度 127 度	横: 37.94N/15mm 纵: 37.55N/15mm	热封强度	横: 39.14N/15mm 纵: 41.16N/15mm
内层剥离力	横: 5.70N/15mm 纵: 4.59N/15mm	摩擦系数	内对内 0.096 内对钢 0.113

产品名称	头孢克肟颗粒复合膜(12袋)	检测日期	2022年4月29日
批号	2203174	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	康普药业股份有限公司		
原辅材料	通利 低温自动 PE1155*50 5#		
起封温度 127 度	横: 39.39N/15mm 纵: 35.25N/15mm	热封强度	横: 43.02N/15mm 纵: 33.85N/15mm
内层剥离力	横: 6.44N/15mm 纵: 6.10N/15mm	摩擦系数	内对内 0.103 内对钢 0.135

批准:



审核:



检验:



