



东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

文件编号：JX-QP(WI)-16-03

客户：怡永丰		普通制袋面膜PE95*660MM											
检验项目		标准值	允许偏差范围	检验结果			检验方法						
宽度 (mm)		660	+3	662			GB/T 6673-2001						
厚度 (um)		95	±5%	96			GB/T 6672-2001						
晶点		无	无	/			GB/T 4456-2008						
杂质		无	无	/									
润湿张力mN/m		38	≥38	42			GB/T 14216-2008						
摩擦系数		≤0.22	动：0.17	静：0.17			GB/T 10006-1988						
拉伸强度	纵向 Mpa	≥12		28			GB/T 1040.3-2006						
	横向 Mpa	≥12		18.5									
断裂伸长率	纵向%	≥200		650									
	横向%	≥300		580									
热封	温度		118	120	130	135	Pression 0.3Mpa. TinelS						
	N	≥2.8	15.0	15.4	15.4	15.4							
<p>热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度 (N/15MM)、(非对非)上下各垫一层PET薄膜</p> <table border="1"><caption>热封曲线图数据</caption><thead><tr><th>温度 (°C)</th><th>热封强度 (N/15MM)</th></tr></thead><tbody><tr><td>120</td><td>~10</td></tr><tr><td>125</td><td>~10</td></tr></tbody></table>								温度 (°C)	热封强度 (N/15MM)	120	~10	125	~10
温度 (°C)	热封强度 (N/15MM)												
120	~10												
125	~10												
备 注：	电晕面（内）												
检验结论：	合格												



检验员：李桂霞

日期：2022-5-5

审 核：肖平

公司印章：