



东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

文件编号：JX-QP(WI)-16-03

客户：怡永丰		抗油脂低温自动包PE45*540MM										
检验项目		标准值	允许偏差范围	检验结果		检验方法						
宽度 (mm)		540	+3	542		GB/T 6673-2001						
厚度 (um)		45	±5%	46		GB/T 6672-2001						
晶点		无	无	/		GB/T 4456-2008						
杂质		无	无	/								
润湿张力mN/m		38	≥38	42		GB/T 14216-2008						
摩擦系数		≤0.22	动：0.17	静：0.17		GB/T 10006-1988						
拉伸强度	纵向 Mpa	≥12		24		GB/T 1040.3-2006						
	横向 Mpa	≥12		17								
断裂伸长率	纵向%	≥200		560								
	横向%	≥300		600								
热封	温度		105	112	115	Pression 0.3Mpa. TinelS						
	N	≥2.8	7.5	7.6	7.6							
<p>热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度 (N/15MM)、(非对非) 上下各垫一层PET薄膜</p> <table border="1"> <caption>热封曲线图数据</caption> <thead> <tr> <th>温度 (°C)</th> <th>热封强度 (N/15MM)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120</td> <td>~10</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>~10</td> </tr> </tbody> </table>							温度 (°C)	热封强度 (N/15MM)	120	~10	125	~10
温度 (°C)	热封强度 (N/15MM)											
120	~10											
125	~10											
备注：	电晕面（内）											
检验结论：	合格											



检验员：李桂霞

日期：2022-6-13

审核：肖平

公司印章：