

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

等老化测试

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (2 贴)	检测日期	2022 年 6 月 29 日
批号	2205222	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司		
原辅材料	回天 HT8770H 胶水第二次试样 90m/min 卷表		
热封强度	横: 45.28N/15mm 纵: 39.05N/15mm	表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.139
溶残	4.67mg/m2		

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (2 贴)	检测日期	2022 年 6 月 29 日
批号	2205222	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司		
原辅材料	回天 HT8770H 胶水第二次试样 90m/min 卷中		
热封强度	横: 46.34N/15mm 纵: 44.88N/15mm	表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.142
溶残	5.15mg/m2		

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (2 贴)	检测日期	2022 年 6 月 29 日
批号	2205222	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司		
原辅材料	回天 HT8770H 胶水第二次试样 100m/min		
热封强度	横: 44.59N/15mm 纵: 38.81N/15mm	表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.150
溶残	5.88mg/m2		

批准:

陈建

审核:

黄大刚

检验:



扫描全能王 创建