

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单


产品名称	(云阳乳胶) 空白膜 130mm	检测日期	2022 年 6 月 21 日
批号	DY220602	结构	PET12/AL7/PE45
客户名称	湖南云阳乳胶科技实业有限公司		
原辅材料	华龙 PE		
起封温度 125 度	横: 34.98N/15mm 纵: 36.90N/15mm	热封强度	横: 37.32N/15mm 纵: 38.74N/15mm
内层剥离力	横: 4.81N/15mm 纵: 4.29N/15mm	摩擦系数	内对内 0.172 内对钢 0.137

产品名称	(云阳乳胶) 空白膜 130mm	检测日期	2022 年 6 月 21 日
批号	DY220602	结构	PET12/AL7/PE45
客户名称	湖南云阳乳胶科技实业有限公司		
原辅材料	匠星 PE		
起封温度 126 度	横: 35.80N/15mm 纵: 36.17N/15mm	热封强度	横: 35.23N/15mm 纵: 42.15N/15mm
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 4.88N/15mm	摩擦系数	内对内 0.182 内对钢 0.165

批准:



审核:



检验:



扫描全能王 创建