




东莞市匠星新材料科技有限公司

产品检验报告

客户：HLYYF				规格：低温自动包易撕65*625MM				
检验项目			标准值	允许偏差范围	检验结果			检验方法
宽度（mm）			625	+3	627			GB/T 6673-2001
厚度（um）			65	±5%	66			GB/T 6672-2001
晶点			无	无	/			GB/T 4456-2008
杂质			无	无	/			
润湿张力mN/m			38	≥38	41			GB/T 14216-2008
摩擦系数			≤0.18	动：0.18	静：0.18			GB/T 10006-1988
拉伸强度	纵向	Mpa	≥12		27			
	横向	Mpa	≥12		18			
断裂伸长率	纵向%		≥300		129			
	横向%		≥300		350			
热封	温度			110	115	120	125	Pression 0.3Mpa. TinelS
	N		≥2.8	14.0	14.5	14.7	14.7	
热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度（N/15MM）、（非对非）上下各垫一层PET薄膜 15 10 5 热封温 								
备 注：		电晕面（内）						
检验结论：		合格						

检验员: 李桂霞

日期: 2022-8-30

审 核: 肖平

公司印章:

