

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	龙血竭散复合膜	检测日期	2022年8月6日
批号	DY220802	结构	PET12/VMPET12/PE45 (105度) AL7
客户名称	海南博大制药厂		
起封温度 118 度	横: 35.63N/15mm 纵: 33.20N/15mm	热合强度	横: 40.95N/15mm 纵: 35.33N/15mm
内层剥离力	横: 2.62N/15mm 纵: 2.25N/15mm	摩擦系数	内对内 0.461 内对钢 0.243

批准:

陈建
2022.08.10

审核:

李一

检验:

李一

质量专用章



扫描全能王 创建