

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	“回马枪”午时茶颗粒复合膜(新厂 820mm)		检测日期	2022 年 9 月 2 日
批号	2208106		结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司			
原辅材料	华龙 PE 干复+无溶剂			
起封温度 125 度	横: 47.15N/15mm 纵: 45.36N/15mm	热合强度	横: 50.04N/15mm 纵: 63.14N/15mm	
内层剥离力	横: 3.12N/15mm 纵: 2.10N/15mm	摩擦系数	内对内 0.169 内对钢 0.193	

产品名称	“回马枪”午时茶颗粒复合膜(新厂 820mm)		检测日期	2022 年 9 月 2 日
批号	2208106		结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司			
原辅材料	卓凡 PE 干复+无溶剂 (镀铝增强型PE)			
起封温度 125 度	横: 42.24N/15mm 纵: 44.00N/15mm	热合强度	横: 48.19N/15mm 纵: 51.08N/15mm	
内层剥离力	横: 5.15N/15mm 纵: 3.53N/15mm	摩擦系数	内对内 0.186 内对钢 0.169	

批准:



审核:



检验:



质量专用章



扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单


产品名称	“回马枪”午时茶颗粒复合膜(新厂 820mm)		检测日期	2022 年 9 月 13 日
批号	2208106		结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司			
原辅材料	卓凡 PE 加速试验 7 天			
起封温度 125 度	横: 43.33N/15mm 纵: 42.25N/15mm	摩擦系数	内对内 0.192 内对钢 0.141	
内层剥离力	横: 3.86N/15mm 纵: 1.60N/15mm			

批准:

陈

审核:

肖



扫描全能王 创建