

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	“欣馨宝贝”小儿哮喘灵颗粒复合膜 (920mm)	检测日期	2022 年 9 月 2 日
批号	2208107	结构	PET12/VMPET12/PE50
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	样一 干复+无溶剂 (华龙)		
起封温度 125 度	横: 40.04N/15mm 纵: 42.88N/15mm	热合强度	横: 43.21N/15mm 纵: 56.39N/15mm
内层剥离力	横: 1.98N/15mm 纵: 1.88N/15mm	摩擦系数	内对内 0.209 内对钢 0.198


产品名称	“欣馨宝贝”小儿哮喘灵颗粒复合膜 (920mm)	检测日期	2022 年 9 月 2 日
批号	2208107	结构	PET12/VMPET12/PE50
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	华龙 PE 干复+无溶剂 (镀铝增强型PE)		
起封温度 125 度	横: 42.03N/15mm 纵: 42.68N/15mm	热合强度	横: 49.46N/15mm 纵: 46.58N/15mm
内层剥离力	横: 1.88N/15mm 纵: 1.90N/15mm	摩擦系数	内对内 0.198 内对钢 0.168

产品名称	“欣馨宝贝”小儿哮喘灵颗粒复合膜 (920mm)	检测日期	2022 年 9 月 2 日
批号	2208107	结构	PET12/VMPET12/PE50
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	匠星 PE 干复+无溶剂 (镀铝增强型PE)		
起封温度 125 度	横: 45.55N/15mm 纵: 48.23N/15mm	热合强度	横: 53.85N/15mm 纵: 62.39N/15mm
内层剥离力	横: 4.11N/15mm 纵: 1.92N/15mm	摩擦系数	内对内 0.109 内对钢 0.164

批准:



审核:



检验:





扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	“欣馨宝贝”小儿咳喘灵颗粒复合膜 (920mm)		检测日期	2022 年 9 月 13 日
批号	2208107		结构	PET12/VMPET12/PE50
客户名称	黄石燕舞药业有限公司			
原辅材料	华龙 PE 加速试验 7 天 (镀铝增强型)			
H ² 起封温度 125 度	横: 41.11N/15mm 纵: 40.75N/15mm	摩擦系数	内对内 0.195 内对钢 0.155	
内层剥离力	横: 2.79N/15mm 纵: 2.07N/15mm			

产品名称	“欣馨宝贝”小儿咳喘灵颗粒复合膜 (920mm)		检测日期	2022 年 9 月 13 日
批号	2208107		结构	PET12/VMPET12/PE50
客户名称	黄石燕舞药业有限公司			
J ² 原辅材料	匠星 PE 加速试验 7 天 (镀铝增强型)			
起封温度 125 度	横: 44.78N/15mm 纵: 43.30N/15mm	摩擦系数	内对内 0.100 内对钢 0.135	
内层剥离力	横: 2.85N/15mm 纵: 2.80N/15mm			

批准:



审核:

