



东莞市匠星新材料科技有限公司

产品检验报告

客户：HLYYF				规格：洗衣液奶白PE160*715MM			
检验项目			标准值	允许偏差范围	检验结果		检验方法
宽度（mm）			715	+3	717		GB/T 6673-2001
厚度（um）			160	±5%	161		GB/T 6672-2001
晶点			无	无	/		GB/T 4456-2008
杂质			无	无	/		
润湿张力mN/m			38	≥38	41		GB/T 14216-2008
摩擦系数			≤0.15-0.22	动：0.22	静：0.22		GB/T 10006-1988
拉伸强度	纵向	Mpa	≥12		21		
	横向	Mpa	≥12		20.5		
断裂伸长率	纵向%		≥300		610		
	横向%		≥300		650		
热封	温度		140	145	150	155	Pression 0.3Mpa. TinelS
	N	≥2.8	18.0	23.0	25	25	
热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度（N/15MM）、（非对非）上下各垫一层PET薄膜 							
备 注：		电晕面（内）					
检验结论：		合格					

检验员: 李桂霞

日期: 2022-9-18

审 核: 肖平

公司印章:

