

CPP薄膜检验报告单

浙江恒创功能材料有限公司

规格	80*585mm		执行标准	企业标准
测试条件:	23±2℃; 50±5%		产品批号	1220922B208B011
生产日期	2022. 9. 22		检验日期	2022. 9. 22
测试项目	指标要求		检测结果	判定结果
厚度偏差	平均偏差	±6.0%	1.4	合格
	极限偏差	±8.0%	5.1	合格
拉伸强度	纵向	≥35MPa	35.8	合格
	横向	≥25MPa	27.0	合格
断裂伸长率	纵向	≥280%	547	合格
	横向	≥380%	553	合格
摩擦系数	非/非	≤1.0	0.253	合格
雾 度	≤30um	≤5.0	4.2	合格
	>30um	≤8.0		
起封温度	< 175℃		157	合格
表面张力 (Dyn)	≥36mN/m		42	合格
外观	GB/T 27740-2011		符合要求	合格
综合判定	合 格		检验员	01

