

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

湖南) 气后铭铭铭

产品名称	空白镀铝膜	检测日期	2022 年 10 月 6 日
批号	DY220916	结构	PET12/VMPET12/PE4 (富昌)
客户名称	内部打样 长宇 VMPET-C12-D		
内层剥离力	横: 2.63N/15mm 纵: 2.81N/15mm		
氧气透过率	0.08 2.41 4.00	平均 2.16cm ³ /(m ² · 24h · 0.1 MPa)	标准 ≤10
水蒸气透过率	0.66 1.26 1.34	平均 1.09g/(m ² · 24h)	标准 ≤2.0

批准:


陈建

审核:

肖建

检验:

肖建



扫描全能王 创建