

1561数据批次对比

生产日期 厚度35μ m

2022.03.17							平均值
拉伸强度	横向	29.7	35.4	41.0			35.4
	纵向	75.8	73.2	65.0			71.3
断裂伸长率	横向	754.0	865.0	951.0			856.7
	纵向	598.0	562	496			552.0
摩擦	静	1.01	1.12	1.04			1.06
系数	动	0.97	1.13	1.05			1.05
热封温度	114度	4.8	4.1	6.1			5.0
		10.4	9.3	7.8			9.2
		5.4	10.5	7.6			7.8

生产日期 厚度35μ m

2022.9.14							平均值
拉伸强度	横向	36.7	30.2	34.7			33.9
	纵向	76.9	78.1	78.9			78.0
断裂伸长率	横向	851.0	727.0	849.0			809.0
	纵向	606.0	612	626			614.7
摩擦	静	1.05	1.20	1.16			1.14
系数	动	1.07	1.24	1.21			1.17
热封温度	114度	10.6	10.5	10.1			10.4
		9.2	7.8	9.1			8.7
							#DIV/0!

检测日期： 22.10.07 检验员： 张雪蓉

生产日期

厚度40μ m

2022.9.24							平均值
拉伸强度	横向	21.3	30.6	28.7	26.4	29.8	27.4
	纵向	72.8	79.9	70.8	64	62	69.8
断裂伸长率	横向	562.0	896.0	807.0	744	720	745.8
	纵向	602.0	628	562	508	501	560.2
摩擦	静	0.96	1.05	1.07	1.12	0.99	1.04
系数	动	0.95	1.06	0.95	1.02	0.98	0.99
热封温度	114度	4.3	4.7	3.9			4.3
		4.3	3.9	4.1			4.1
		6.2	6.1	5.7			6.0
		5.1	5.2	6.4			5.6
		6.7	6.3	6.9			6.6
		7.3	6.4	6.1			6.6
		6.1	5.8	5.4			5.8
		5.8	4.2	5.9			5.3
	118度	10.9	10.9	10.3			10.7
		10.2	10.1	11.1			10.5
		10.2	10.5	10.8			10.5
		10.4	10.3	10.2			10.3
		11.1	10.6	9.6			10.4
		10.2	9.4	7.7			9.1
		9.3	8.4	10.6			9.4

备注：114度上3N，117-118上8 N。

检测时间：2022.10.10 检验员：张雪蓉