

产品名称	龙牡壮骨颗粒复合膜 (5 克 714mm)	检测日期	2022 年 9 月 2 日
批号	DY220808	结构	PET12/AL7/PE60 (华龙 105 度)
客户名称	健民药业集团股份有限公司		
原辅材料	华龙 PE 干复+无溶剂 (原膜起封 108°C)		
起封温度 121 度	横: 36.62N/15mm 纵: 34.20N/15mm	热合强度	横: 38.58N/15mm 纵: 35.93N/15mm
内层剥离力	横: 6.11N/15mm 纵: 7.22N/15mm	摩擦系数	内对内 0.144 内对钢 0.159

