

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	磨牙棒试机膜	检测日期	2022 年 10 月 19 日
批号	DY221009	结构	PET12/AL7/ CPP35
客户名称	湖南英氏营养食品有限公司 恒创 CPP35 干复+无溶剂		
起封温度 135 度	横: 34.55N/15mm 纵: 27.97N/15mm	热合强度	横: 39.00N/15mm 纵: 28.69N/15mm
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.516 内对钢 0.217
溶残	1.03mg/m2		

产品名称	磨牙棒试机膜	检测日期	2022 年 10 月 19 日
批号	DY221009	结构	PET12/AL7/ CPP40
客户名称	湖南英氏营养食品有限公司 航塑 CPP40 干复+无溶剂		
起封温度 135 度	横: 32.10N/15mm 纵: 30.32N/15mm	热合强度	横: 39.43N/15mm 纵: 32.86N/15mm
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.670 内对钢 0.254
溶残	0.64mg/m2		

产品名称	磨牙棒试机膜	检测日期	2022 年 10 月 19 日
批号	DY221009	结构	PET12/AL7/ CPP40
客户名称	湖南英氏营养食品有限公司 航塑 CPP40 干复+干复		
起封温度 134 度	横: 33.36N/15mm 纵: 35.17N/15mm	热合强度	横: 36.61N/15mm 纵: 36.09N/15mm
内层剥离力	横: 5.81N/15mm 纵: 5.70N/15mm	摩擦系数	内对内 0.635 内对钢 0.255
溶残	0.78mg/m2		

批准:



审核:





扫描全能王 创建