

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	乐脉颗粒复合膜（华素）90 包	检测日期	2022 年 8 月 25 日
批号	2208035	结构	PET12/AL9/PE58 60
客户名称	四川川大华西药业股份有限公司		
原辅材料	超维 PE		
起封温度 127 度	横：35.77N/15mm 纵：36.92N/15mm	热合强度	横：39.41N/15mm 纵：44.62N/15mm
内层剥离力	横：4.17N/15mm 纵：4.90N/15mm	摩擦系数	内对内 0.094 内对钢 0.115

产品名称	乐脉颗粒复合膜（华素）90 包	检测日期	2022 年 8 月 25 日
批号	2208035	结构	PET12/AL9/PE58
客户名称	四川川大华西药业股份有限公司		
原辅材料	新长盛 PE		
起封温度 128 度	横：33.12N/15mm 纵：37.60N/15mm	热合强度	横：34.22N/15mm 纵：38.75N/15mm
内层剥离力	横：6.81N/15mm 纵：5.26N/15mm	摩擦系数	内对内 0.130 内对钢 0.122

产品名称	乐脉颗粒复合膜（华素）90 包	检测日期	2022 年 8 月 25 日
批号	2208035	结构	PET12/AL9/PE58 60
客户名称	四川川大华西药业股份有限公司		
原辅材料	华龙 PE		
起封温度 129 度	横：40.17N/15mm 纵：44.90N/15mm	热合强度	横：44.57N/15mm 纵：45.12N/15mm
内层剥离力	横：6.74N/15mm 纵：5.15N/15mm	摩擦系数	内对内 0.262 内对钢 0.119




产品名称	乐脉颗粒复合膜（华素）90包	检测日期	2022年8月25日
批号	2208035	结构	PET12/AL9/PE3060
客户名称	四川川大华西药业股份有限公司		
原辅材料	匠星 PE		
起封温度 132度	横：42.12N/15mm 纵：38.86N/15mm	热合强度	横：43.91N/15mm 纵：44.82N/15mm
内层剥离力	横：1.66N/15mm 纵：1.50N/15mm	摩擦系数	内对内 0.128 内对钢 0.163

批准：



审核：



检验：

