


湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	凯美多羊初乳肽益生菌粉内膜	检测日期	2022 年 10 月 25 日
批号	2210027	结构	易撕 PET12/AL7/PE60 (华九)
客户名称	湖南营养树生物科技有限公司	陇西西北铝箔 620*7	
起封温度 127 度	横: 35.39N/15mm 纵: 37.00N/15mm	热合强度	横: 39.00N/15mm 纵: 43.32N/15mm
内层剥离力	横: 7.39N/15mm 纵: 8.80N/15mm	摩擦系数	内对内 0.130 内对钢 0.209

氧气透过率	0.059 0.094 0.388	平均 0.18cm ³ /(m ² ·24h·0.1 MPa)	标准≤0.5
水蒸气透过率	0.175 0.177 0.169	平均 0.17g/(m ² ·24h)	标准≤0.5

批准:



审核:



检验:



扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	珍视明柒味本草护眼贴内袋 00-220722 版	检测日期	2022 年 10 月 27 日
批号	2210051	结构	哑光 BOPP18/PET12/AL7/PE83 (单面)
客户名称	江西珍视明药业有限公司 陇西西北铝箔 800*7		
起封温度 130 度	横: 40.12N/15mm 纵: 45.82N/15mm	热合强度	横: 49.65N/15mm 纵: 57.94N/15mm
内层剥离力	横: 2.89N/15mm 纵: 3.21N/15mm	摩擦系数	内对内 0.166

氧气透过率	0.060 0.365 0.260	平均 $0.23\text{cm}^3/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h} \cdot 0.1 \text{ MPa})$	标准 ≤ 0.5
水蒸气透过率	0.133 0.145 0.154	平均 $0.14\text{g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h})$	标准 ≤ 0.5

批准:



审核:





扫描全能王 创建