

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	龙牡壮骨颗粒复合膜 (5 克 714mm)	检测日期	2022 年 11 月 11 日
批号	2210149	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民药业集团股份有限公司 第四卷 卷面		
起封温度 123 度	横: 38.65N/15mm 纵: 36.36N/15mm	热合强度	横: 41.46N/15mm 纵: 42.23N/15mm
内层剥离力	横: 7.22N/15mm 纵: 6.60N/15mm	摩擦系数	内对内 0.138 内对钢 0.191

产品名称	龙牡壮骨颗粒复合膜 (5 克 714mm)	检测日期	2022 年 11 月 11 日
批号	2210149	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民药业集团股份有限公司 第四卷 卷底		
起封温度 123 度	横: 36.99N/15mm 纵: 37.41N/15mm	摩擦系数	内对内 0.134 内对钢 0.205

产品名称	龙牡壮骨颗粒复合膜 (5 克 714mm)	检测日期	2022 年 11 月 11 日
批号	2210149	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民药业集团股份有限公司 第十卷 卷面		
起封温度 123 度	横: 38.66N/15mm 纵: 37.00N/15mm	热合强度	横: 43.22N/15mm 纵: 41.24N/15mm
内层剥离力	横: 7.53N/15mm 纵: 6.28N/15mm	摩擦系数	内对内 0.289 内对钢 0.213

产品名称	龙牡壮骨颗粒复合膜 (5 克 714mm)	检测日期	2022 年 11 月 11 日
批号	2210149	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民药业集团股份有限公司 第十卷 卷底		
起封温度 123 度	横: 35.25N/15mm 纵: 37.08N/15mm	摩擦系数	内对内 0.236 内对钢 0.222

批准:

陈建

审核:

肖坤

检验:

质量专用章



扫描全能王 创建