



东莞市匠星新材料科技有限公司

产品检验报告

客户: HLYYF		规格: 低温自动包PE45*725MM					
检验项目		标准值	允许偏差范围	检验结果			检验方法
宽度 (mm)		725	+3	727			GB/T 6673-2001
厚度 (um)		45	±5%	46			GB/T 6672-2001
晶点		无	无	/			GB/T 4456-2008
杂质		无	无	/			
润湿张力mN/m		38	≥38	41			GB/T 14216-2008
烤后摩擦系数		≤0.15-0.22	动: 0.19	静: 0.18			GB/T 10006-1988
拉伸强度	纵向	Mpa	≥12	23			
	横向	Mpa	≥12	23			
断裂伸长率	纵向%		≥300	560			
	横向%		≥300	680			
热封	温度		102	105	110	115	Pression 0.3Mpa. Tin eIS
	N	≥2.8	6.0	6.1	6.2	6.2	
<p style="text-align: center;">热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度 (N/15MM)、(非对非) 上下各垫一层PET薄膜</p> <p style="text-align: right;">热封温</p>							
备 注:	电晕面 (内)						
检验结论:	合格						

检验员: 李桂霞

日期: 2022-11-20

审 核: 肖平

公司印章:

