

|                                                                                                 |                     |                |                         |                     |                          |  |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--|-----------------|----------------|
| 客户<br>Customer                                                                                  | 湖南怡永丰新材料科技有限公司      |                | 型号<br>Product Model     | 普通制袋PE              |                          |  |                 |                |
| 批号<br>Batch No.                                                                                 | M221121068          |                | 规格<br>Specification     | 575mm×120um         |                          |  |                 |                |
| 生产日期<br>Production Date                                                                         | 2022-11-22          |                | 检验日期<br>Inspection Date | 2022-11-22          |                          |  |                 |                |
| 检验标准<br>Test Standard                                                                           | GB/T 4456-2008      |                |                         |                     |                          |  |                 |                |
| 检验项目<br>Test Items                                                                              | 单位<br>Unit          | 标准<br>Standard | 检验结果<br>Test Result     | 判定<br>Justification | 检验方法<br>Test Method      |  |                 |                |
| 拉伸强度<br>Tensile strength at break                                                               | 纵向<br>MD            | ≥18            | 45.1                    | PASS                | GB/T 1040.3-2006         |  |                 |                |
|                                                                                                 | 横向<br>TD            | ≥18            | 43.2                    | PASS                |                          |  |                 |                |
| 断裂伸长率<br>Elongation at break                                                                    | 纵向<br>MD            | ≥250           | 620                     | PASS                |                          |  | GB/T 10006-2021 |                |
|                                                                                                 | 横向<br>TD            | ≥350           | 700                     | PASS                |                          |  |                 |                |
| 摩擦系数<br>Coefficients of friction                                                                | 静态<br>static        | ≤0.25          | 0.161                   | PASS                | GB/T 14216-2008          |  |                 |                |
|                                                                                                 | 动态<br>kinetic       | ≤0.25          | 0.145                   | PASS                |                          |  |                 |                |
| 润湿张力<br>Wetting tension                                                                         | 处理面<br>treated side | mN/m           | ≥38                     | 42                  |                          |  | PASS            | GB/T 6672-2001 |
| 厚度偏差<br>Thickness variation                                                                     | %                   | ≤±9            | ± 4<br>5                | PASS                |                          |  | GB/T 6673-2001  |                |
| 卷膜宽度<br>Width                                                                                   | mm                  | 0- +3          | 577                     | PASS                | Pression 0.3Mpa, Time 1S |  |                 |                |
| 热封温度<br>Seal Initiation temperature                                                             | ℃                   | —              | 121                     | PASS                | GB/T 4456-2008           |  |                 |                |
| 外观<br>Appearance                                                                                |                     | GB/T 4456-2008 | 合格                      | PASS                | GB/T 4456-2008           |  |                 |                |
| <div> <div>综合判定<br/>Analysis conclusion</div> <div> <b>检验合格</b><br/>Pass the test </div> </div> |                     |                |                         |                     |                          |  |                 |                |
| <div>备注<br/>Notes</div>                                                                         |                     |                |                         |                     |                          |  |                 |                |

检验员  
Tester



审核人  
Approver 利文清

打印日期  
Printing date
