

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单


产品名称	“回马枪”午时茶颗粒复合膜 (新厂 820mm)	检测日期	2022 年 11 月 26 日
批号	2211138	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 干复 8770H 胶水+通利增强型 PE845*40		
起封温度 123 度	横: 36.21N/15mm 纵: 37.74N/15mm	内层剥离力	横: 3.52N/15mm 纵: 1.77N/15mm
摩擦系数	内对内 0.316 内对钢 0.211		

产品名称	“回马枪”午时茶颗粒复合膜 (新厂 820mm)	检测日期	2022 年 11 月 26 日
批号	2211138	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 干复 8770H 胶水+通利 PE845*40		
起封温度 123 度	横: 38.21N/15mm 纵: 36.36N/15mm	内层剥离力	横: 5.28N/15mm 纵: 2.87N/15mm
摩擦系数	内对内 0.106 内对钢 0.195		

产品名称	“回马枪”午时茶颗粒复合膜 (新厂 820mm)	检测日期	2022 年 11 月 26 日
批号	2211138	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 无溶剂+通利增强型 PE845*40		
起封温度 122 度	横: 35.21N/15mm 纵: 36.99N/15mm	内层剥离力	横: 1.61N/15mm 纵: 1.08N/15mm
摩擦系数	内对内 0.560 内对钢 0.251		

产品名称	“回马枪”午时茶颗粒复合膜 (新厂 820mm)	检测日期	2022 年 11 月 26 日
批号	2211138	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 无溶剂+通利 PE845*40		
起封温度 123 度	横: 38.02N/15mm 纵: 37.55N/15mm	内层剥离力	横: 1.67N/15mm 纵: 0.76N/15mm
摩擦系数	内对内 0.196 内对钢 0.194		

批准:



审核:



检验:





扫描全能王 创建