

(6)

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	蒙脱石散复合膜 12164181 3g/袋*10 袋/15 袋/14 袋/9 袋	检测日期	2022 年 11 月 30 日
批号	2211131	结构	PET12/AL7/PE45
客户名称	湖南方盛制药股份有限公司 卓凡 PE725*45		
起封温度 125 度	横: 35.63N/15mm 纵: 37.14N/15mm	热合强度	横: 42.24N/15mm 纵: 37.50N/15mm
内层剥离力	横: 6.28N/15mm 纵: 7.92N/15mm	摩擦系数	内对内 0.135 内对钢 0.168

产品名称	蒙脱石散复合膜 12164181 3g/袋*10 袋/15 袋/14 袋/9 袋	检测日期	2022 年 11 月 30 日
批号	2211131	结构	PET12/AL7/PE45
客户名称	湖南方盛制药股份有限公司 华龙 PE725*45		
起封温度 125 度	横: 37.15N/15mm 纵: 37.02N/15mm	热合强度	横: 39.53N/15mm 纵: 38.21N/15mm
内层剥离力	横: 4.47N/15mm 纵: 5.06N/15mm	摩擦系数	内对内 0.196 内对钢 0.189

批准:

陈建

审核:

李大明

检验:

李大明

质量专用章



扫描全能王 创建