


湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	营养树空白膜 73mm	检测日期	2022 年 10 月 7 日
批号	DY220912	结构	PET12/AL7/RCPP80
客户名称	湖南营养树生物科技有限公司 样品一恒创 RCPP		
起封温度 155 度	横向 48.42N/15mm 纵向 50.33N/15mm		
热封强度	横向 49.72N/15mm 纵向 61.22N/15mm		
内层剥离力	横向 剥离断裂 纵向 剥离断裂		
摩擦系数	内对内 0.181 内对钢 0.124		
溶残	2.9mg/m2		

产品名称	营养树空白膜 73mm	检测日期	2022 年 10 月 7 日
批号	DY220912	结构	PET12/AL7/RCPP80
客户名称	湖南营养树生物科技有限公司 样品二 航塑 RCPP		
起封温度 150 度	横向 45.68N/15mm 纵向 49.73N/15mm		
热封强度	横向 48.43N/15mm 纵向 55.63N/15mm		
内层剥离力	横向 剥离断裂 纵向 剥离断裂		
摩擦系数	内对内 0.115 内对钢 0.126		
溶残	4.6mg/m2		

批准:



审核:



检验:



扫描全能王 创建