

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 (维C)	检测日期	2022年11月12日
批号	2210208	结构	PET12/AL7/PE40
客户名称	湖南亚大制药有限公司 陇西西北铝业 860*7 样一 G02-1		
起封温度 125 度	横: 37.15N/15mm 纵: 39.86N/15mm	热合强度	横: 38.83N/15mm 纵: 41.15N/15mm
内层剥离力	横: 5.31N/15mm 纵: 4.66N/15mm	摩擦系数	内对内 0.232 内对钢 0.169

产品名称	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 (维C)	检测日期	2022年11月12日
批号	2210208	结构	PET12/AL7/PE40
客户名称	湖南亚大制药有限公司 陇西西北铝业 860*7 样二 G02-2		
起封温度 125 度	横: 36.69N/15mm 纵: 37.58N/15mm	热合强度	横: 36.93N/15mm 纵: 36.56N/15mm
内层剥离力	横: 3.59N/15mm 纵: 5.20N/15mm	摩擦系数	内对内 0.189 内对钢 0.178

氧气透过率	0.0524 0.0633 0.0462	平均 0.05cm ³ /(m ² ·24h·0.1 MPa)	标准≤0.5
水蒸气透过率	0.2272 0.1532 0.1891	平均 0.19g/(m ² ·24h)	标准≤0.5

批准:



审核:





扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	亲衡加铁营养米粉尝鲜装卷膜	检测日期	2022 年 11 月 19 日
批号	2211061	结构	PET12/AL7/PE70
客户名称	江西枫树生态科技食品有限公司 陇西西北铝业 640*7		
起封温度 123 度	横: 38.10N/15mm 纵: 33.46N/15mm	热合强度	横: 42.55N/15mm 纵: 45.65N/15mm
内层剥离力	横: 5.43N/15mm 纵: 5.90N/15mm	摩擦系数	内对内 0.234 内对钢 0.223
拉伸强度	横: 55.49Mpa 纵: 54.69Mpa	变形率	横: 45.46% 纵: 85.72%

氧气透过率	0.274 0.121 0.084	平均 0.16cm ³ /(m ² · 24h · 0.1 MPa)	标准 ≤ 0.5
水蒸气透过率	0.126 0.122 0.113	平均 0.12g/(m ² · 24h)	标准 ≤ 0.5

批准:



审核:



检验:



质量专用章



扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单


产品名称	婴幼儿营养米粉 2 阶卷膜	检测日期	2022 年 12 月 3 日
批号	2210120	结构	PET12/AL7/PE70
客户名称	江西枫树生态科技食品有限公司 陇西西北铝业 850*7		
起封温度 135 度	横: 38.10N/15mm 纵: 33.46N/15mm	热合强度	横: 49.79N/15mm 纵: 47.63N/15mm
内层剥离力	横: 9.72N/15mm 纵: 7.87N/15mm	摩擦系数	内对内 0.285 内对钢 0.148
拉伸强度	横: 44.13Mpa 纵: 41.87Mpa	变形率	横: 86.53% 纵: 96.80%

氧气透过率	0.0635 0.0452 0.0119	平均 0.04cm ³ /(m ² · 24h · 0.1 MPa)	标准 ≤0.5
水蒸气透过率	0.097 0.127 0.171	平均 0.13g/(m ² · 24h) /	标准 ≤0.5

批准:



审核:





扫描全能王 创建