

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	杯盖膜 (113mm)	检测日期	2022 年 10 月 8 日
批号	客户样品	结构	PET12/Al20/易揭 PE50
客户名称	劲牌持正堂药业有限公司		
膜对杯热封强度 130 度	6.67N/15mm		
膜对杯热封强度 135 度	13.88N/15mm		
膜对杯热封强度 140 度	15.21N/15mm		
膜对杯热封强度 145 度	15.50N/15mm		
膜对杯热封强度 150 度	17.82N/15mm		
膜对杯热封强度 155 度	18.83N/15mm		
膜对杯热封强度 160 度	19.99N/15mm		

王老吉龟苓膏杯盖膜与持正堂杯体热封实验		727 ¹² /AL ²⁰ /易揭PE50
膜对杯热封强度 140 度	0.59N/15mm	
膜对杯热封强度 145 度	4.61N/15mm	
膜对杯热封强度 150 度	8.11N/15mm	
膜对杯热封强度 155 度	15.54N/15mm	
膜对杯热封强度 160 度	16.73N/15mm	

批准： 陈建

审核： 曾焰

检验：毛红曼



扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	杯盖膜 (113mm)	检测日期	2022 年 11 月 19 日
批号	DY221001	结构	PET12/AL20/易揭 PE50(德昉)
客户名称	劲牌持正堂药业有限公司		
膜对杯热封强度 130 度	12.40N/15mm		
膜对杯热封强度 135 度	15.15N/15mm		
膜对杯热封强度 140 度	16.80N/15mm		
膜对杯热封强度 145 度	20.80N/15mm		
膜对杯热封强度 150 度	24.86N/15mm		
膜对杯热封强度 155 度	27.30N/15mm		
膜对杯热封强度 160 度	25.71N/15mm		

批准:

陈建

审核:

肖大均



扫描全能王 创建