



东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

文件编号：JX-QP(WI)-16-03

客户：怡永丰		规格PP盖膜PE75*715MM												
检验项目		标准值	允许偏差范围		检验结果	检验方法								
宽度 (mm)		715	±5		717	GB/T 6673-2001								
厚度 (um)		75	±5%		76	GB/T 6672-2001								
晶点		无	无		/	GB/T 4456-2008								
杂质		无	无		/									
润湿张力mN/m		38	≥38		41	GB/T 14216-2008								
摩擦系数		≤0.18-0.25	动：0.26		静：0.28		GB/T 10006-1988							
拉伸强度	纵向 Mpa	≥15			20.5		GB/T 1040.3-2006							
	横向 Mpa	≥15			18									
断裂伸长率	纵向%	≥300			600									
	横向%	≥400			740									
热封	温度		128	130	135	138	Pression 0.3Mpa. Time1S							
	N	≥2.8	6.0	6.5	7	7								
<p>热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度 (N/15MM)、(非对非)上下各垫一层PET薄膜</p> <table border="1"> <caption>热封曲线图数据</caption> <thead> <tr> <th>温度 (°C)</th> <th>热封强度 (N/15MM)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120</td> <td>~2000</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>~2000</td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>~2000</td> </tr> </tbody> </table>							温度 (°C)	热封强度 (N/15MM)	120	~2000	125	~2000	130	~2000
温度 (°C)	热封强度 (N/15MM)													
120	~2000													
125	~2000													
130	~2000													
备注：	电晕面 (内)													
检验结论：	合格													

检验员：李桂霞

日期：2022-12-09

审核：肖平

公司印章：

