

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单


产品名称	华纳大空白膜	检测日期	2022 年 11 月 11 日
批号	DY221 D22	结构	PET12/乳白 PE60
客户名称	湖南华纳大药厂股份有限公司 样品一 (正星)		
起封温度 125 度	横: 33.21N/15mm 纵: 31.01N/15mm	热合强度	横: 38.99N/15mm 纵: 37.00N/15mm
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.191 内对钢 0.162

产品名称	华纳大空白膜	检测日期	2022 年 11 月 11 日
批号	DY221 D22	结构	PET12/乳白 PE60
客户名称	湖南华纳大药厂股份有限公司 样品二 (华龙)		
起封温度 125 度	横: 34.16N/15mm 纵: 32.88N/15mm	热合强度	横: 36.95N/15mm 纵: 33.63N/15mm
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.135 内对钢 0.149

批准:



审核:





扫描全能王 创建