

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单


产品名称	面膜袋 125*180	检测日期	2022 年 11 月 12 日
批号	DY221020	结构	BOPP28/AL7/PET12/PE65
客户名称	福建片仔癀化妆品有限公司		
热合强度	横: 70.01N/15mm 纵: 60.19N/15mm	摩擦系数	内对内 0.107
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂		

产品名称	面膜袋 160*160	检测日期	2022 年 11 月 12 日
批号	DY221021	结构	BOPP28/AL7/PET12/PE65
客户名称	福建片仔癀化妆品有限公司		
热合强度	横: 62.50N/15mm 纵: 54.51N/15mm	摩擦系数	内对内 0.112
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂		

批准:



审核:



检验:



质量专用章



扫描全能王 创建