


湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	蒙脱石散复合膜 12164181 3g/袋*10袋/15袋/14袋/9袋	检测日期	2022年12月28日
批号	2212118	结构	PET12/AL7/PE45
客户名称	湖南方盛制药股份有限公司 匠星 PE		
起封温度 126度	横: 37.85N/15mm 纵: 38.11N/15mm	热合强度	横: 41.16N/15mm 纵: 43.43N/15mm
内层剥离力	横: 7.92N/15mm 纵: 6.88N/15mm	摩擦系数	内对内 0.169 内对钢 0.288

产品名称	蒙脱石散复合膜 12164181 3g/袋*10袋/15袋/14袋/9袋	检测日期	2022年12月28日
批号	2212118	结构	PET12/AL7/PE45
客户名称	湖南方盛制药股份有限公司 华龙 PE		
起封温度 125度	横: 38.10N/15mm 纵: 37.68N/15mm	热合强度	横: 40.09N/15mm 纵: 44.56N/15mm
内层剥离力	横: 5.48N/15mm 纵: 5.63N/15mm	摩擦系数	内对内 0.179 内对钢 0.182

批准:



审核:



检验:



扫描全能王 创建