



东莞市匠星新材料科技有限公司

产品检验报告

客户：HLYYF			规格：普通制袋PE210*580MM													
检验项目			标准值	允许偏差范围	检验结果			检验方法								
宽度（mm）			580	+3	582			GB/T 6673-2001								
厚度（um）			210	±5%	211			GB/T 6672-2001								
晶点			无	无	/			GB/T 4456-2008								
杂质			无	无	/											
润湿张力mN/m			38	≥38	42			GB/T 14216-2008								
烤后摩擦系数			≤0.15-0.18	动：0.18	静：0.18			GB/T 10006-1988								
拉伸强度	纵向	Mpa	≥12		20			GB/T 1040.3-2006								
	横向	Mpa	≥12		20											
断裂伸长率	纵向%		≥300		860											
	横向%		≥300		950											
热封	温度		165	170	175	180	Pression 0.3Mpa. TinelS									
	N	≥2.8	27.0	27.4	27.5	27.8										
热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度 (N/15MM)、（非对非）上下各垫一层PET薄膜 热封强度 (N/15MM) 随位置变化的折线图。X轴为位置（1, 2, 3），Y轴为热封强度（5, 10, 15）。图中显示热封强度在8.5左右波动。图例显示为系列2。 <table><tr><th>位置</th><th>热封强度 (N/15MM)</th></tr><tr><td>1</td><td>8.5</td></tr><tr><td>2</td><td>8.5</td></tr><tr><td>3</td><td>8.5</td></tr></table>									位置	热封强度 (N/15MM)	1	8.5	2	8.5	3	8.5
位置	热封强度 (N/15MM)															
1	8.5															
2	8.5															
3	8.5															
备 注：		电晕面（内）														
检验结论：		合格														

检验员：李桂霞

日期：2023-2-17

审 核：肖平

公司印章：

