

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	12131193 赖氨酸维 B12 颗粒复合膜 (10 列) 10g/ 袋 *10/15/18 袋	检测日期	2023 年 4 月 8 日
批号	2303162	结构	PET12/VMPET12/PE45
客户名称	湖南方盛制药股份有限公司 华龙 PE 第 2 卷 无溶剂: 100:70		
内层剥离力	横: 6.24N/15mm 纵: 剥离断裂	起封温度 125 度	横: 38.38N/15mm 纵: 53.75N/15mm
7 天加速内层剥离力	横: 2.83N/15mm 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.251 内对钢 0.199


产品名称	12131193 赖氨酸维 B12 颗粒复合膜 (10 列) 10g/ 袋 *10/15/18 袋	检测日期	2023 年 4 月 8 日
批号	2303162	结构	PET12/VMPET12/PE45
客户名称	湖南方盛制药股份有限公司 恒创 PE 无溶剂: 100:70		
内层剥离力	横: 5.64N/15mm 纵: 剥离断裂	起封温度 125 度	横: 50.36N/15mm 纵: 46.90N/15mm
7 天加速内层剥离力	横: 2.92N/15mm 纵: 2.34N/15mm	摩擦系数	内对内 0.109 内对钢 0.140

产品名称	12131193 赖氨酸维 B12 颗粒复合膜 (10 列) 10g/ 袋 *10/15/18 袋	检测日期	2023 年 4 月 8 日
批号	2303162	结构	PET12/VMPET12/PE45
客户名称	湖南方盛制药股份有限公司 华龙 PE 第 9 卷 无溶剂: 100:70		
内层剥离力	横: 6.17N/15mm 纵: 剥离断裂	起封温度 125 度	横: 54.15N/15mm 纵: 51.08N/15mm
7 天加速内层剥离力	横: 5.10N/15mm 纵: 1.27N/15mm	摩擦系数	内对内 0.276 内对钢 0.210

批准:

审核:

检验:



扫描全能王 创建