

油墨试用记录表

试用日期	2023. 04. 20	公司名称: 湖南天根乐微君科技有限公司				试用油墨厂家: 盛威科 (上海) 油墨有限公司	
试用产品批号	2304084 2304087 2304113	试用产品名称: 济乐联百贝舒即食型乳酸菌复合膜 / 济乐联副干酪乳杆菌LP33复合粉复合膜 / 济乐联森命谷即食型乳酸菌复合膜 白版: H491994 (幅宽: 802mm)					
油墨型号	原墨粘度 (S)	使用粘度 (S)	印刷米数(米)	印刷面积 (m²)	实际耗用油墨 (kg): 溶剂(kg)	湿墨用量 g/m2	干墨用量g/m2
PV 699 盛彩 455白 (22KG)	53. 11	13. 5-13. 7	3090米	2478	17. 5kg (9. 7:7. 8)	7. 06	3. 91
PV 699 盛彩 408白 NP (22KG)	42. 23	13. 5-13. 7	4142米	3321	24kg (14:10)	7. 22	4. 21
洋紫荆蒸煮 白: GSA7212H (22KG)	55. 78	13. 5-13. 7	3545米	2843	19kg (10. 27:8. 73)	6. 68	3. 61



湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	济乐联百贝舒即食型乳酸菌复合膜	检测日期	2023 年 4 月 20 日
批号	2304084	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南天根乐微君科技有限公司 印刷膜下机溶残 盛彩 455 白		
溶残	2.29mg/m ²	成品溶残	0.73mg/m ²

产品名称	济乐联副干酪乳杆菌 LP33 复合粉复合膜	检测日期	2023 年 4 月 20 日
批号	2304087	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南天根乐微君科技有限公司 印刷膜下机溶残 盛彩 408 白		
溶残	0.18mg/m ²	成品溶残	1.06mg/m ²

产品名称	济乐联森命谷即食型乳酸菌复合膜	检测日期	2023 年 4 月 20 日
批号	2304113	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南天根乐微君科技有限公司 印刷膜下机溶残 洋紫荆 GSA7212H 白		
溶残	0.50mg/m ²	成品溶残	0.28mg/m ²

批准:



审核:



检验:





扫描全能王 创建