



东莞市匠星新材料科技有限公司

产品检验报告

客户：HLYYF				规格： 高温蒸煮易揭PE70*755MM											
检验项目			标准值	允许偏差范围	检验结果		检验方法								
宽度（mm）			755	+3	757		GB/T 6673-2001								
厚度（um）			70	±5%	71		GB/T 6672-2001								
晶点			无	无	/		GB/T 4456-2008								
杂质			无	无	/										
润湿张力mN/m			38	≥38	42		GB/T 14216-2008								
烤后摩擦系数			≤0.22-0.35	动：0.3	静：0.31		GB/T 10006-1988								
拉伸强度	纵向	Mpa	≥12		29.5		GB/T 1040.3-2006								
	横向	Mpa	≥12		19.8										
断裂伸长率	纵向%		≥300		470										
	横向%		≥300		517										
热封	温度		138	140	142	144	Pression 0.3Mpa. Tinsels								
	N	≥2.8	8.4	8.8	9.0	10.0									
热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度（N/15MM）、（非对非）上下各垫一层PET薄膜 <table><caption>热封曲线图数据 (系列2)</caption><tr><th>样品号</th><th>热封强度 (N/15MM)</th></tr><tr><td>1</td><td>7.5</td></tr><tr><td>2</td><td>7.8</td></tr><tr><td>3</td><td>8.2</td></tr></table>								样品号	热封强度 (N/15MM)	1	7.5	2	7.8	3	8.2
样品号	热封强度 (N/15MM)														
1	7.5														
2	7.8														
3	8.2														
备 注：		电晕面（内）													
检验结论：		合格													

检验员: 李桂霞

日期: 2023-6-2

审 核: 肖平

公司印章:

