

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	云阳乳胶杯盖膜空白膜	检测日期	2023 年 5 月 16 日
批号	DY230413	结构	PET12/VMPET12/EVA75
客户名称	湖南云阳乳胶科技实业有限公司		
内层剥离力	横：剥离断裂 纵：剥离断裂	起封温度 125 度	横：41.31N/15mm 纵：38.36N/15mm
摩擦系数	内对内 0.195 内对钢 0.137	热封强度	横：44.57N/15mm 纵：40.71N/15mm

批准：陈建

审核：王

