



东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

客户:HLYYF			规格: 105度低温自动包60*915MM												
检验项目			标准值	允许偏差范围	检验结果		检验方法								
宽度 (mm)			915	+3	917		GB/T 6673-2001								
厚度 (um)			60	±5%	61		GB/T 6672-2001								
晶点			无	无	/		GB/T 4456-2008								
杂质			无	无	/										
润湿张力mN/m			38	≥38	42		GB/T 14216-2008								
烤后摩擦系数			≤0.15-0.22	动: 0.2	静: 0.2		GB/T 10006-1988								
拉伸强度	纵向	Mpa	≥10		23		GB/T 1040.3-2006								
	横向	Mpa	≥10		21										
断裂伸长率	纵向%		≥300		580										
	横向%		≥300		540										
热封	温度			105	110	115	Pression 0.3Mpa. TinelS								
	N	≥2.8	7.0	7.2	7.4	7.5									
热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度 (N/15MM)、(非对非) 上下各垫一层PET薄膜 <table border="1"><caption>热封曲线图数据 (系列2)</caption><thead><tr><th>样品号</th><th>热封强度 (N/15MM)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>~8</td></tr><tr><td>2</td><td>~8</td></tr><tr><td>3</td><td>~8</td></tr></tbody></table>								样品号	热封强度 (N/15MM)	1	~8	2	~8	3	~8
样品号	热封强度 (N/15MM)														
1	~8														
2	~8														
3	~8														
备 注:	电晕面 (内)														
检验结论:	合格														

检验员: 李桂霞

日期: 2023-6-8

审 核: 肖平

公司印章:

