

江 阴 通 利 光 电 科 技 有 限 公 司

产品测试报告单

JSD-04-01

样品名称规格 TJ-PE-CDY 665mm*55 μ m 批 号 582-230608
生产日期 2023.6.10 班 次 乙 20 #
抽样地点 仓 库 抽样方式 取 样
温 度 23℃ 测试时间 2023.6.10
检验依据 客户标准

测 试 项 目	单 位	标准要求	实测数据	结论
拉伸强度（纵向）	MPa	≥17	33.29	合格
拉伸强度（横向）	MPa	≥17	31.43	合格
断裂伸长率（纵向）	%	≥350	1241	合格
断裂伸长率（横向）	%	≥350	933	合格
直角撕裂强度（纵向）	N/mm	—	—	—
直角撕裂强度（横向）	N/mm	—	—	—
雾 度	%	—	—	—
平均厚度	μ m	±8%	55.4	合格
膜卷上宽度	mm	+1~+3	667	合格
表面张力	mN/m	≥38	42	合格
电晕面摩擦系数		—	0.456	—
非电晕面摩擦系数		0.15~0.22	0.151	合格
热封温度	℃	≤85	82	合格
热封强度	N/15mm		5.48	合格
备注	超低温自动包 PE			

测试员：黄佳俊

审核：



黄佳俊