

油墨试用记录表					
试用日期		2023. 03. 17	公司名称	潮州是潮安区恩美印刷材料有限公司(试样中) 油墨	版号: D139642 生产速度: 140m/min
试用产品批号		2303043	试用产品名称: (黄石燕舞) “青峰” 午时茶颗粒自立袋; 产品结构: PET12*920/VMPET12/PE50		
序号	油墨型号	原墨粘度 (S)	使用粘度 (S)	印刷米数 (米)	备注
	调墨油ENG-01	37.54			
1	黑墨ENG-1807	27.16	13.9	5460米	加25%调墨油ENG-01
2	专蓝GA301		13.96		
3	OTC绿301+GA202		13.2		
4	专橘GA104+GA202		14.32		
5	原色蓝ENF-1501HX	32.06	13.85		加20%调墨油ENG-01
6	原色红ENF-2406	49.19	14.42		加20%调墨油ENG-01
7	原色黄ENF-1301	57.06	14.02		加20%调墨油ENG-01
8	白GA402		13.24		
日期: 2023. 03. 17				制表: 曾志平	



油墨试用记录表					
试用日期		2023. 03. 17	公司名称	潮州是潮安区恩美印刷材料有限公司(试样中) 油墨	版本号: D139643 生产速度: 140m/min
试用产品批号		2303042	试用产品名称: (黄石燕舞) “青峰” 午时茶颗粒复合膜; 产品结构: BOPP28*740/VMCPP25		
序号	油墨型号	原墨粘度 (S)	使用粘度 (S)	印刷米数 (米)	备注
1	黑墨ENG-1807	27. 16	14. 41	13674米	加35%新力调墨油GA008
2	专 蓝GA301		13. 66		
3	OTC绿301+GA202		14. 2		
4	专橘GA104+GA202		14. 02		
5	原色蓝ENF-1501HX	32. 06	14. 6		加30%新力调墨油GA008
6	原色红ENF-2406	49. 19	14. 2		加30%新力调墨油GA008
7	原色黄ENF-1301	57. 06	14. 3		加30%新力调墨油GA008
8	白GA402		12. 95		
日期: 2023. 03. 18 制表: 曾志平					



油墨试用记录表

试用日期	2023.06.14	公司名称	康普药业股份有限公司	生产速度: 180m/min	版号: Z4005869-3	印刷宽度: 1132mm
试用产品批号	2301160	试用产品名称: 头孢克肟颗粒复合膜 (12袋)			油墨厂家: 恩美	
油墨型号	原墨粘度 (S)	使用粘度 (S)	印刷米数 (米)	实际耗用油墨 (kg): 溶剂 (kg)	湿墨用量g/m2	干墨用量g/m2
ENF-16162 专绿	54.56	16.38	1320 (1494m2)	8KG (19.22:9.7)	5.35	3.5
下机溶残: 1.73mg/m2				备注: 19.22=ENF-16162专绿: 14.8kg、调墨油: 2.8kg、黄: 1.5kg, 蓝: 0.12kg. 溶剂 =8.2+1.5kg		



湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	头孢克肟颗粒复合膜(12袋)	检测日期	2023年6月14日
批号	2301160	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	康普药业股份有限公司 ENF-16162 专绿油墨印刷膜下机样		
溶残	1.73mg/m2		

批准: 

审核: 

