

产品测试报告单

JSD-04-01

样品名称规格 TJ-PE-DY 825mm\*45 μm 批号 582-230609  
 生产日期 2023.6.10 班次 乙 20#  
 抽样地点 仓库 抽样方式 取样  
 温度 23℃ 测试时间 2023.6.10  
 检验依据 客户标准

测试项目	单位	标准要求	实测数据	结论
拉伸强度 (纵向)	MPa	≥17	27.95	合格
拉伸强度 (横向)	MPa	≥17	29.76	合格
断裂伸长率 (纵向)	%	≥350	958	合格
断裂伸长率 (横向)	%	≥350	1105	合格
直角撕裂强度 (纵向)	N/mm	—	—	—
直角撕裂强度 (横向)	N/mm	—	—	—
雾度	%	—	—	—
平均厚度	μm	±8%	45.3	合格
膜卷上宽度	mm	+1~+3	827	合格
表面张力	mN/m	≥38	42	合格
电晕面摩擦系数		—	0.563	—
非电晕面摩擦系数		0.15~0.22	0.177	合格
热封温度	℃	≤105	93	合格
热封强度	N/15mm		5.83	合格

备注 低温自动包 PE

测试员：邓跃柔

审核：



黄磊