

江阴通利光电科技有限公司

产品测试报告单

JSD-04-01

样品名称规格 PE易揭1号样 755mm*70 μ m 批号 582
生产日期 2023.6.23 班次 乙20#
抽样地点 仓库 抽样方式 取样
温度 23 $^{\circ}$ C 测试时间 2023.6.23
检验依据 客户标准

测试项目	单位	标准要求	实测数据	结论
拉伸强度（纵向）	MPa	≥ 15	53.05	合格
拉伸强度（横向）	MPa	≥ 15	35.68	合格
断裂伸长率（纵向）	%	≥ 300	1439	合格
断裂伸长率（横向）	%	≥ 600	1124	合格
直角撕裂强度（纵向）	N/mm	—	—	—
直角撕裂强度（横向）	N/mm	—	—	—
雾度	%	—	—	—
平均厚度	μ m	$\pm 5\%$	70.2	合格
膜卷上宽度	mm	0 \sim +3	757	合格
表面张力	mN/m	≥ 38	42	合格
电晕面摩擦系数		—	0.263	—
非电晕面摩擦系数			0.717	
热封温度	$^{\circ}$ C		140	
热封强度（膜/膜）	N/15mm		4.20	
热封温度	$^{\circ}$ C	130-170	150	合格
热封强度（膜/袋）	N/15mm	5-11	6.95	合格
备注				

测试员：张珑珑

审核：



张珑珑

