

江 阴 通 利 光 电 科 技 有 限 公 司

产品测试报告单

JSD-04-01

样品名称规格 PE 易揭 2 号样 755mm*70 μm 批 号 582-
生产日期 2023.6.23 班 次 乙 20 #
抽样地点 仓 库 抽样方式 取 样
温 度 23℃ 测试时间 2023.6.23
检验依据 客户标准

测 试 项 目	单 位	标准要求	实测数据	结论
拉伸强度（纵向）	MPa	≥15	52.05	合格
拉伸强度（横向）	MPa	≥15	32.24	合格
断裂伸长率（纵向）	%	≥300	1263	合格
断裂伸长率（横向）	%	≥ 600	1242	合格
直角撕裂强度（纵向）	N/mm	—	—	—
直角撕裂强度（横向）	N/mm	—	—	—
雾 度	%	—	—	—
平均厚度	μ m	±5%	70.2	合格
膜卷上宽度	mm	0~+3	757	合格
表面张力	mN/m	≥38	42	合格
电晕面摩擦系数		—	0.210	—
非电晕面摩擦系数			0.644	
热封温度	℃		150	
热封强度（膜/膜）	N/15mm		4.17	
热封温度	℃		150	合格
热封强度（膜/袋）	N/15mm		7.07	合格
备注				

测试员：张珑珑

审核：



黄磊