


湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	云阳打样杯盖膜空白膜	检测日期	2023 年 6 月 19 日
批号	DY230617	结构	PET12/VMPET12/EVA75
客户名称	湖南云阳乳胶科技实业有限公司		
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 2.73N/15mm	135 度与片材热封强度	横: 11.86N/15mm 纵: 10.98N/15mm
摩擦系数	内对内 0.138 内对钢 0.145		

产品名称	云阳打样杯盖膜空白膜	检测日期	2023 年 6 月 19 日
批号	DY230618	结构	PET12/VMPET12/EVA75
客户名称	湖南云阳乳胶科技实业有限公司		
内层剥离力	横: 2.71N/15mm 纵: 2.19N/15mm	135 度与片材热封强度	横: 12.34N/15mm 纵: 11.71N/15mm
摩擦系数	内对内 0.149 内对钢 0.141		

批准:



审核:



检验:



