


...



鴻昌

GA



9A

鴻昌

鴻昌

GA.



油墨试用记录表					
试用日期		2023.07.06	公司名称	广东鸿昌化工有限公司	版号: Z4889688 生产速度: 160m/min
试用产品批号		2306218	试用产品名称: (回马枪) 麝香镇痛膏三边封袋7*10*8; 产品结构: PET12/乳白PE50		
序号	油墨型号	原墨粘度 (S)	使用粘度 (S)	印刷米数 (米)	备注
1	黑墨EC093		14.2	3030米	
2	专红GA104		14.22		
3	(鸿昌) HC1835PT酯溶天蓝	23.32	14.1		加20%新力调墨油GA008
4	(鸿昌) HC1829DG酯溶原红	28.55	13.4		加20%新力调墨油GA008
5	(鸿昌) HC1820DC酯溶浅黄	33.53	14.2		加4%新力橙+15%新力调墨油GA008
6	白GA402		13.81		
日期: 2023.07.06				制表: 曾志平	

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	济乐联敏优淳即食型乳酸菌复合膜（白金版）	检测日期	2023 年 7 月 10 日
批号	2307010	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南天根乐微君科技有限公司		
溶残	印刷膜下机溶残 1.70mg/m2		
溶残	成品溶残 0.83mg/m2		


批准:



审核:



检验:



油墨试用记录表

[illegible]

油墨使用综合成本测算表

测算日期	2023.07.08	产品名称	济乐联敏优淳即食型乳酸菌复合膜（白金版）		批号	2307010
广东鸿昌化工有限公司	油墨型号	HC1819PTH酯溶白墨（23kg/桶）			单价（元/kg）	金额（元）
	油墨重量kg	12.38			18.20	225.32
	使用溶剂重量kg	乙酸乙酯	10.29		7.50	77.15
		异丙醇	1.14		7.90	9.00
	溶剂配比	乙酸乙酯：异丙醇 9:1				
	配比后重量kg		23.81			
	原墨粘度 S"		75.00			
	印刷粘度 S"		13-13.2			
	承印米数 m		4319.00			
	膜有效宽度 mm		802.00			
	印刷面积 m²		3463.00			
原材料成本（元）：					311.47	
综合使用成本（元/m²）：					0.09	
（鸿昌）HC1819PTH酯溶白墨（每公斤使用面积）：279m²；						

质量：

生产：

工艺：