



东莞市匠星新材料科技有限公司

产品检验报告

客户: YYF		打样		规格: 低温自动包PE 30*1025MM												
检验项目		标准值		允许偏差范围		检验结果		检验方法								
宽度 (mm)		1025		+3		1027		GB/T 6673-2001								
厚度 (um)		30		±5%		31		GB/T 6672-2001								
晶点		无		无		/		GB/T 4456-2008								
杂质		无		无		/										
润湿张力mN/m		38		≥38		42		GB/T 14216-2008								
烤后摩擦系数		≤0.15-0.22		动: 0.19		静: 0.18		GB/T 10006-1988								
拉伸强度	纵向	Mpa	≥10			33.1		GB/T 1040.3-2006								
	横向	Mpa	≥10			19.2										
断裂伸长率	纵向%		≥300			475										
	横向%		≥300			550										
热封	温度			105	110	115	120	Pression 0.3Mpa. Time 1S								
	N		≥2.8	12.8	13.0	13.0	13.0									
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>热封曲线图(2kgf、0.5sec)</p> <p>热封强度 (N/15MM)、(非对非) 上下各垫一层PET薄膜</p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <caption>热封强度数据 (N/15MM)</caption> <thead> <tr> <th>样品号</th> <th>热封强度 (N/15MM)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>~7.5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>~7.8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>~8.2</td> </tr> </tbody> </table> </div>									样品号	热封强度 (N/15MM)	1	~7.5	2	~7.8	3	~8.2
样品号	热封强度 (N/15MM)															
1	~7.5															
2	~7.8															
3	~8.2															
备 注:		电晕面 (内)														
检验结论:		合格														

检验员: 李桂霞

日期: 2023-7-22

审 核: 肖平

公司印章:

