

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单


产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用 复合膜袋 (3 贴)	检测日期	2023 年 7 月 15 日
批号	2307010 2306238	结构	PET12/AL7/ CPP70 AC63
客户名称	湖南九典制药股份有限公司		
溶残	复合第一遍 8262-1	10.52mg/m2	
溶残	复合第一遍 8262-2	6.10mg/m2	

批准:



审核:





湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (3 贴)	检测日期	2023 年 7 月 19 日
批号	2306238	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 8262-1 胶水		
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	起封温度 130 度	横: 39.83N/15mm 纵: 38.77N/15mm
摩擦系数	内对内 0.151	热封强度	横: 48.32N/15mm 纵: 46.95N/15mm
溶残	21.53mg/m2		

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (3 贴)	检测日期	2023 年 7 月 19 日
批号	2306238	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 8262-2 胶水		
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	起封温度 130 度	横: 41.38N/15mm 纵: 45.22N/15mm
摩擦系数	内对内 0.170	热封强度	横: 55.04N/15mm 纵: 46.52N/15mm
溶残	18.49mg/m2		

批准:

陈建

审核:

张

检验:

